

SYNTAN PR

Características

Composición	: Mezcla de proteínas naturales
Apariencia	: Polvo Beige
Contenido de sólidos	: 97 ± 1%
Carga	: Aniónica
pH (1:10)	: 8,5 ± 0,5
Solubilidad	: Fácilmente dispersable en agua para su adición directa al tambor
Astringencia	: Baja
Resistencia a la luz	: Buena
Efecto en el color del cuero	: Sin cambios
Efecto de blanqueo del teñido	: Sin efecto
Estabilidad a las sales	: Buena

Aplicación sugerida

- ✓ Grano superior corregido
- ✓ Capellada suave
- ✓ Prendas de vestir de napa
- ✓ Gamuza de cabra

DE CONFORMIDAD CON REACH



DE CONFORMIDAD CON Green-Trek-

Un símbolo de nuestro compromiso con las tecnologías sostenibles

Almacenar entre +5 °C y 35 °C en el envase original, bien sellado y almacenado. El producto es estable durante 24 meses a partir de la fecha de producción/Factura.



No inflamable

Evitar el contacto directo con la piel



Almacenar en un lugar seco

Usar guantes/ Asegurar la ventilación



Rellenante protéico que se adhiere directamente a las partes vacías, tensa y no blanquea.

El **SYNTAN PR** es un rellenannte protéico recomendado para el uso en el recurtido de cueros curtidos al cromo, vegetales y combinados, y proporciona una excelente plenitud y firmeza a los cueros tratados. No tiene propiedades curtientes propiamente dichas como las de los sintanos de sustitución y resinas y no se fija mediante una reacción química a la fibra del cuero.

El **SYNTAN PR** penetra en el cuero y se deposita directamente en la estructura de la fibra, especialmente en las zonas sueltas. Su uso complementa la acción de los sintanos y las resinas, lo que permite una mayor uniformidad en el tacto y sustancia en el costado o la piel. Su efecto se puede mejorar aún más combinándolo con materiales de curtido de resina como el Syntan R-MF o materiales de curtido vegetal.

El **SYNTAN PR** también mejora las características de pulido y estampado en la gamuza y el cuero de grano corregido y tiene poco efecto en el rendimiento del teñido.

Uso

- **SYNTAN PR** se aplica generalmente justo antes del engrasado principal o alternativamente se puede añadir al baño de engrasado.
- Una oferta del 2-4% (basada en el peso rasurado) cumple con la mayoría de los requisitos.

Precaución: El **Syntan PR** debe ser mezclado con aproximadamente 5 veces su peso en agua a unos 50 °C antes de la aplicación al tambor. El agua debe ser añadida lentamente al polvo mientras se agita - en lugar de añadir el polvo al agua.

Nota: Las formulaciones sugeridas son solo orientativas y deben hacerse las modificaciones necesarias para lograr un resultado en particular.