

ACRIL-M S 6072

ACRIL-M S 6072

Характеристики эмульсии

Внешний вид	: Полупрозрачная молочная
Основное вещество	: Дисперсия полиакрилата
Сухого вещества	: 36 ± 1%
pH (10% раствор)	: 5.0 ± 0.5
Заряд	: Анионная
Механическая стаб.	: Очень хорошая
Реакция с аммиаком	: Небольшое утолщение

Характеристики покрытия

Внешний вид	: Прозрачное
Прочность при раст.	: 6.8 Мпа / 992 PSI
Растяжение	: 440%
Блеск	: 68 BYK Gardner
Твердость по Шору	: 50 (Zwick/Roell)
Липкость	: Низкая
Светостойкость	: Хорошая
Морозостойкость	: Хорошая (минус 10°C)

Пленкообразующее вещество с высоким содержанием твердых частиц маленького размера, которое обеспечивает открытый вид кожи с минимальным насыщением смол.

ACRIL-M S 6072 - это мелкодисперсный акриловый полимер с внутренними связями, подходящий для широкого спектра видов кожи. Благодаря мелким частицам средство хорошо проникает и обеспечивает хорошую адгезию, сохраняя при этом гибкость и хорошую морозостойкость кожи. Средство может быть идеальным смягчающим компонентом базового слоя для укрепления цельной кожи или кожи с откорректированной поверхности.

В отличие от других пленкообразующих веществ **ACRIL-M S 6072** имеет более высокое содержание твердых веществ, поэтому это вещество обеспечивает хорошую механическую стабильность и наполнение. **ACRIL-M S 6072** также обеспечивает отличные характеристики прессования и нарезки. Средство может использоваться отдельно или в сочетании с другими пленкообразующими веществами, такими как Acril-m X 858, Acril-m S-60 и т.д. Обычно средство обеспечивает лучшую стабильность, повышенную растяжимость и гибкость.

Применение

Кожа с откорректированной поверхностью:	150 частей пигментов серии Nano	150 частей Acril-m S 6072
	100 частей Acril-m S 60	
	50 частей Filler WTD	
	50 частей Filler 12/61	
	50 частей Glaze Top EC	
	50 частей Urez 899	
	400 частей воды	

Наппа:	100 частей пигментов серии Nano	100 частей Acril-m S 6072
	100 частей Acril-m X 858	
	30 частей Wax 16/S	
	30 частей Glaze Top N	
	20 частей Luber 205	
	50 частей Urez 899	
	570 частей воды	

СООТВЕТВИЕ REACH



Соответствие Green-Trek

Знак использования технологий устойчивого развития

Храните при температуре от +5° до +35° C в оригинальной упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.



Негорючий

Не оставляйте на солнце



Храните в сухом месте

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения

ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.

Примечание: Формула приведена только для справки, необходимые изменения могут быть сделаны для достижения нужного результата.