

ACRIL-M S 8/1

ACRIL-M S 8/1

Характеристики эмульсии

Внешний вид	: Тонкодисперсная
Основное вещество	: Дисперсия полиакрилата
Сухого вещества	: 35 ± 1%
pH (10% раствор)	: 6.0 ± 0.5
Плотность	: 1.05
Механическая стаб.	: Хорошая
Заряд	: Анионная
Блеск	: Яркий
Реакция с аммиаком	: Нет

Характеристики покрытия

Внешний вид	: Прозрачное
Прочность при раст.	: 2.5 Мпа / 362 PSI
Растяжение	: 660%
Блеск	: 77 BYK Gardner
Твердость по Шору	: 34 (Zwick/Roell)
Светостойкость	: Хорошая
Морозостойкость	: Хорошая

Мягкая, прочная и не липкая акриловая эмульсия со сверхмаленьким размером частиц. Это универсальное средство: оно подходит для цельной кожи и кожи с откорректированной поверхностью, пропитки и нанесения базового покрытия.

ACRIL-M S 8/1 - это мягкое акриловое пленкообразующее вещество, которое образует тонкую, легко растягивающуюся и эластичную пленку для отделки широкого спектра кожи. Его можно использовать при нанесении базовых и цветных покрытий на самых разнообразных кожных поверхностях. Средство также можно эффективно использовать для восстановления верхних слоев. Оно обеспечивает ощущение нежности и мягкости, естественный вид и поверхность кожи без насыщения ее смолами.

ACRIL-M S 8/1 имеет хорошие проникающие свойства для высокой адгезии и сцепления покрытия. При использовании для пропитки оно дает менее плотное покрытие и меньшую окраску поверхности, по сравнению с обычными акриловыми веществами. Хорошая свето- и морозостойкость идеально подходят для таких видов кожи, как обивка, наппа, перчатки и т. д. Средство хорошо смешивается с большинством анионных и неионных продуктов.

Применение

Наппа из овчины: 75 частей пигментов серии Nano
25 частей красителей серии Novolene
30 частей Wax 16/S
550 частей воды
100 частей **ACRIL-M S 8/1**
100 частей ACRIL-M X 858
100 частей Urez 899
20 частей Luber 205

СООТВЕТСТВИЕ REACH



Соответствие Green-Trek

Знак использования технологий устойчивого развития

Храните при температуре от +5° до +35° C в оригинальной упаковке, хорошо запечатанным.
Продукт стабилен в течение 6 месяцев с даты выпуска/счета.



Негорючий

Не оставляйте на солнце



Храните в сухом месте

Используйте перчатки/
вентилируемые помещения



ВАЖНО: НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАМЕРЗАНИЯ.

Примечание: Формула приведена только для справки, необходимые изменения могут быть сделаны для достижения нужного результата.